

Modelo – Laudo/Relatório de ensaios

02. Dados da Amostra - Informações fornecidas pelo cliente:			
Identificação da Amostra:	TECIDO 3 BRANCO PEIXOTO GONÇALVES		
		Data Recebimento:	17/06/2024
Data de Início do(s) Ensaio(s):	18/06/2024	Data de Conclusão do(s) Ensaio(s):	18/06/2024
Responsável pela Conferência:		Data Conferência:	19/06/2024

03. Resultados:				
Ensaio				
Análise Qualitativa e Quantitativa - AATCC 20:2021 e AATCC 20A:2021 - Data de Conclusão do(s) Ensaio(s): 18/06/2024				
	Fibra 1	Resultado Fibra 1	Fibra 2	Resultado Fibra 2
Resultado	Algodão	50,00 %	Algodão	50,00 %
Temperatura Ambiente			19,5°C	
% de Umidade			74,5%	
Observação	Ensaio realizado com observação das condições ambientais em relação a norma ABNT NBR ISO 139.			
Remoção de Acabamento			Não	

Instrumentos de medição	
Equipamento	Descrição do Equipamento
BAL-001	Balança Digital
CR-01	Cronômetro
EST-001	Estufa - 055723
MC-001	Microscópio
TH-001	Termohigrômetro Digital 175-H1
TER-001	Termômetro de Mercúrio Analógico
Observações	

Amostra	Descrição do item fornecida pelo cliente: Edredom de solteiro: Edredom de microfibra 180 fios (100% poliéster) - antiácaro, antifúngico, antialérgico. Costura reforçada com acabamento em viés - manta siliconada de 250 g/m². Cor: Branco Medidas: 1,50m X 2,40m (podendo variar 10% para mais ou para menos)	Código	0077/25-01	Coleta em	--
Ensaio	Resultado	Unidade	Método	Data do Ensaio	
Gramatura (ac)	462,2 Descritivo a seguir	g/m²	ABNT NBR 10011:2008	17/01/25 - 17/01/25	

Informações do ensaio: ABNT NBR 10591			
Condição do tipo de prova:		Condição de prova:	
Condições ambientais:		20°C ± 2°C 65% ± 4%	
Nº de CPs testados:		5	
Valor médio da gramatura (g/m2):		462,2	
Coeficiente de variação (%):		2,4	
Incertezas de medição			
Mensurando	U95%	Veef	K
Gramatura	18,0	38	2,070

Quando aplicável, a incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência k, de tal forma que a probabilidade de abrangência corresponda a aproximadamente 95%.

Legenda

(ac): Ensaio acreditado pela Cgcre (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro) com base na norma NBR ISO/IEC 17025.

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas.